

«Photos non contractuelles»

Isolant | ISOFLOC LM | 12,5 kg

Isofloc:

isofloc® LM Isolation par insufflation à partir de papier journal
Caractéristiques techniques
Conductivite thermique ^D [W/(mK)] pour 30 - 60 kg / m3 SIA 0,038 - Coefficient de resistance a la diffusion de vapeur d'eau ? 1 - 2
Capacite thermique specifique c [J/(kgK)] 2150 - Indice d'incendie selon l'AEAI 5,3
Resistance au passage de l'air r a 30 kg/m3 [kPa.s/m2] ? 5 - Resistance au passage de l'air r a 40 kg/m3 [kPa.s/m2] 18,5

Caractéristiques / Divers

N° Article : **C04297**

Prix de vente

1.80 CHF HT
(Prix pour **1 kg**)

Catégorie

Produit : **Isolation**
Sous-Produit : **Thermique**

Désignation

Isolant | ISOFLOC LM | 12,5 kg
Isolation cellulose
21 sacs/palette

Dimensions

Longueur : **-**
Largeur : **-**
Epaisseur : **-**

Conditionnement

1 Sac = **12.5 kg**
-